

Colle carrelage poudre pour tous types de carreaux de sol et de mur en intérieur ou en extérieur

CE : 1001 Pour mortier colle gris

CE : 1002 Pour mortier colle blanc



Description

Ciment colle spécial facile à travailler, destiné à la pose de carrelage en intérieur. Recommandé pour la pose de céramique avec un niveau d'absorption mi-élevé.

Composition

Produit à base de ciment, et de mélange sélectionné, et aditif qui permet une qualité et une adhérence excellente.

Caractéristiques

Ciment colle indiqué pour intérieurs, et extérieur Spécial pour la pose de céramique avec un niveau d'absorption mi-élevé. Produit de bonne adhérence et sans décrochage.

Conditionnement

Sachets en polyéthylène étanche de 25 Kg
 Emballage couleur Bleu pour référence CE : 1001 Pour mortier colle gris
 Emballage Rouge pour référence CE : 1002 Pour mortier colle blanc

Précautions d'emploi

Le support devra avoir une bonne planéité, sinon il est conseillé de réaliser avec le même produit une surélévation avant l'encollage des pièces de céramique.

Si le produit doit être appliqué sous haute température, vent ou sur support très absorbant il est conseillé d'humidifier le support. Le support devra être propre et libre de poussière et autres, peinture et graisse.

En cas de nécessité, des ragréages localisés peuvent être appliqués avec ce produit jusqu'à une épaisseur de 10 mm, 48 heures avant le collage.

Température d'application comprise entre -10°C et +50°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

NE PAS APPLIQUER SUR PLÂTRE

Avantages

- Idéal sur ancien carrelage ou parquet.
- Souple : résiste aux déformations du support.
- Résiste à l'eau : idéal pour cuisine et salle de bain.
- Stabilité immédiate au mur : ne glisse pas.
- Blanc : spécial revêtements "clairs" : marbre naturel et pierre naturelle. (Faire test de non tachabilité).

Caractéristiques Techniques

Aspect	Poudre blanche ou grise
Temps ouvert	20 min environ
Délai d'ajustabilité	20 min environ
Durée pratique d'utilisation	2 Heures
Temps d'attente pour faire les joints	24 Heures
Délai pour mise en circulation du sol	Entre 24 Heures et 48 Heures
Rendement approximatif	4 à 5 Kg/m²
Glissement moyen en mm selon NF EN 1308	Entre 0,18 et 0,22 mm
Adhérence initiale	0,6 N/mm²
Adhérence après immersion dans l'eau	0,6 N/mm²
Adhérence après action de la chaleur	0,6 N/mm²

MISE EN ŒUVRE :

Avant Application :

Le support doit présenter une surface plane, propre, sèche, dépourvue de poussières, de graisses et de zones non adhérentes. Au besoin, effectuez un nettoyage en grattant puis en aspirant.

Simple encollage ou double encollage :

- Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.
- Double encollage: pour les grands carreaux appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

Application de la colle :

Appliquer la colle sur le support par surface de **5 à 6 m²** à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage. Mélange : **6l d'eau pour 25kg, 1,2 à 1,44l d'eau pour 5kg.**

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste **20 minutes** pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte (l'utilisation d'un vibreur est souhaitable) sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : **20 minutes** environ *

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Mise en service :

L'ouverture à la marche ou le jointoiment peuvent être réalisés après **24 heures**.

Consommations

Surface possible : $25\text{kg} = 6\text{m}^2 / 5\text{kg} = 1,5\text{m}^2$

La Consommation de la colle Carrelage poudre tous Carreaux Tous Terrains C2ET :

Murs intérieurs

Formats des carreaux : Toute Taille de carreaux

Mode d'encollage : **Simple/double** (A partir de 60cm/120cm)

Spatules dents en mm : **U6- 6 x 6 x 6**

U9 - 9 x 9 x 9

Consommation moyenne : **4 à 5 kg / m² - 6 à 7 kg / m²**

Sols intérieurs

Formats des carreaux : Toute Taille de carreaux

Mode d'encollage : **Simple/double** (A partir de 60cm/120cm)

Spatules dents en mm : **U6- 6 x 6 x 6**

U9 - 9 x 9 x 9

Consommation moyenne **4 à 5 kg / m² - 6 à 8 kg / m²**

Murs extérieurs

Formats des carreaux : Toute Taille de carreaux

Mode d'encollage : **Double**

Spatules dents en mm : **U6- 6 x 6 x 6**

U9 - 9 x 9 x 9

Consommation moyenne : **5 à 6 kg / m² - 6 à 9 kg / m²**

Sols extérieurs

Formats des carreaux : Toute Taille de carreaux

Mode d'encollage : **Double**

Spatules dents en mm: **U6- 6 x 6 x 6**

U9 - 9 x 9 x 9

Consommation moyenne : **4 à 5 kg / m² - 6 à 8 kg / m²**