

DELTA COLLE COLLE DELTA FLEX

(C2)

Présentation produit :

Colle Delta Flex est un mortier colle flexible qui peut être utilisé aussi bien pour les supports neufs que pour la rénovation et sur tous supports. C'est un mortier colle avec des liants mixtes de haute adhérence. Il sera idéal pour la pose de revêtements intérieurs et extérieurs au sol ou sur les murs. Spécialement recommandé pour les façades, la pose de revêtement de grande dimensions et la pose de revêtements sur chauffage au sol ainsi que pour l'encollage de tous types de pièces en céramique.

C'est un produit de base de ciment de haute résistance, de granulats tamisés, d'adjuvants et de résine synthétiques.

Colle Delta Flex existe en blanc et en gris

Emballage :

Palette de 85 sacs en polyéthylène de **25 kg**.

Mode d'emploi :

Le support doit présenter une surface plane, propre, sèche, dépourvue de poussières, de graisses et de zones non adhérentes.



Mode d'emploi :

- ✓ Ajouter de l'eau entre 6 et 7 litre et mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et maniable
- ✓ Laisser reposer durant 5 minutes et malaxer à nouveau à nouveau.
- ✓ Étendre le produit malaxé sur le support au moyen d'une lisseuse sur une surface maximum de 2 m²
- ✓ Brosser avec une lisseuse dentée pour corriger l'épaisseur (voir tableau).
- ✓ Placer les pièces sur l'adhésif Ré en pressant et en déplaçant jusqu'à ce que les rayures soient complètement aplaties et que toute la surface de la céramique soit correctement collée vérifier périodiquement l'adhérence de l'adhésif en soulevant un carreau préalablement posé.
- ✓ Les carreaux doivent être posés selon la méthode du double encollage en extérieur pour les formats supérieurs de 900 cm carré dans les sols commerciaux ou industriels s'il y a un chauffage actif lors de la pose de carreaux céramique si les systèmes d'égalisation sont utilisés aussi les carreaux présentent un relief qui rend difficile un bon contact avec la colle .
- ✓ Respecter les joints de construction dilatation contraction fractionnement joint périphérique d'angle ainsi que les joints entre les barbares d'eau (minimum 2 mm)
- ✓ Le remplissage des joints sera après 24 heures sur les parements verticaux et après 48 heures sur le revêtement employés le mortier de la Delta join .

Table de truelles dentées

• FORMAT DU CARREAU

<100Cm²
 ≤450Cm²
 ≤900Cm²
 >900Cm²

• TRUELLE DENTÉES

U4(4*4*4)
 U6(6*6*6)
 U6(6*6*6) U9(9*9*9) ó n10
 U9(9*9*9) ó n10

• ENCOLLAGE

Simple
 Simple
 Double-Simple
 Double

Consommation:

Sac de 25 kg = 5 à 7 m²

Conservation:

12 mois en emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité.

Conservation:

12 mois en emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité.

Données techniques:

Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard)

Aspect	Poudre BLANCHE O GRISE
Densité apparente de la poudre	1,5 ± 0,2 g/cm ³
Densité produit malaxé	1.7 ± 0.2 g/cm ³
Temps d'ajustement	Approximativement 30 min. (Selon conditions climatiques)
Durée Pratique d'Utilisation (DPU)	Approximativement 2 h. (Selon conditions climatiques)